

	RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT	Date : 13/05/2019
N° DOSSIER : 05-19-0687	N° DOCUMENT : ES05/19/0687	Page : 1 sur 3

Demandeur : **DECASPORT**
Requested by **BP 147**
93403 - SAINT OUEN Cedex
FRANCE

Objet : **Essais selon n° Devis n° DV2019-0339**
Object : **Tests according to Quote n° DV2019-0339**

Documents de référence : **Référentiel : NF EN 12572-2 02.2017**
Reference documentation : **Standard NF EN 12572-2 02.2017**

Equipement : **Tapis pour pan d'escalade *Mat for climbing pan***
Equipment :

Référence commerciale : **TAPIS DE PAN 30cm**
Commercial reference

Taille : **2x2m**
Size

Epaisseur : **30cm**
Thickness

Date de réception de l'échantillon : **03/05/2019**
Date of receipt sample **05/03/2019**

NF EN 12572-2 02.2017
NF EN 12572-2 02.2017

CONFORME *CONFORM*

au regard des résultats des tests réalisés *according to the results of tests carried*

La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages.
Partial reproduction forbidden. There are 3 pages.

Responsable des Essais
Testing manager

1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON
DESCRIPTION OF THE SAMPLE

Equipement *Equipment* : Tapis pour pan d'escalade *Mat for climbing pan*
Référence *Reference* : TAPIS DE PAN 30cm
Taille (s) *Size (s)* : 2x2m
N° échantillon *Sample no* : 19-1346



	RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT	Date : 13/05/2019
N° DOSSIER : 05-19-0687	N° DOCUMENT : ES05/19/0687	Page : 3 sur 3

2. RESULTATS *RESULTS*

Equipement / *Equipment* : Tapis pour pan d'escalade *Mat for climbing pan*

N° Echantillon <i>Sample no</i>	19-1346	Taille <i>Size</i>	2x2m	FP n°	/
Référence <i>Reference</i>	TAPIS DE PAN 30cm	Epaisseur <i>Thickness</i>		30cm	
Technicien <i>Technician</i>	S. Barroux	Date de début des essais <i>Test start date</i>		06/05/2019 05/06/2019	

§4.2.2.1 Capacité d'amortissement des chocs des matelas de protection en mousse. <i>Shock absorbing capacity of protective foam mattresses</i>		CONFORME	CONFORM
Décélération maximale <i>Maximum deceleration (g)</i> $\geq 15 / \leq 25$	Flexion <i>Flexion (%)</i> ≤ 80	Résilience <i>Resilience (%)</i> ≤ 15	
24	71	15	
§5 Marquages <i>Markings</i>		CONFORME	CONFORM

3. CONCLUSION *CONCLUSION*

L'échantillon, Tapis pour pan d'escalade, référence : TAPIS DE PAN 30cm de taille 2x2m, d'épaisseur 30cm présenté, satisfait aux exigences de sécurité prévues dans la norme NF EN 12572-2 02.2017.

The sample, Mat for climbing pan, reference : TAPIS DE PAN 30cm of size 2x2m, of thickness 30cm presented, is in compliance with the standard NF EN 12572-2 02.2017.

La Conformité ou Non-conformité de l'équipement soumis à essais est délivrée au regard des résultats des tests réalisés en tenant compte des incertitudes de mesures associées.

Conformity or Non-conformity of the equipment under test is issued according to the results of tests carried out taking into account the associated measurement uncertainties.

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS
END OF TEST REPORT

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou aux matériels soumis à essais au CRITT SPORT LOISIRS et tels qu'ils sont définis dans le présent document.

The results noted only apply to the samples, products and materials provided to be tested by CRITT SPORT LOISIRS and only such as they are defined in this document.